

# 4539

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Recommended use	Pokrowce ochronne
Comments	Utilisation intérieure uniquement <i>Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique.</i>

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Ciężar	455 (+/- 25 g)	g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2286-2A
Nośnik	Fiberglass		
Powłoka	Poliuretan dwustronnie		
Szerokości	152	cm	
Długości cięcia	50	ml	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	450	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	10	15	daN	NF EN ISO 4674-2
Wytrzymałość na ciepło	150		°C	(100h)
Odporność na ogień	M0			NF P 92 503

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.