

4991

Scheda tecnica

UTILIZZAZIONI

Usò raccomandato

Fodera protettiva, Tende divisorie

Indoor use only

Le condizioni di utilizzo possono variare all'infinito, il cliente deve testare e approvare il prodotto in loco e assicurarsi che sia adatto all'applicazione.

Comments

Queste caratteristiche tecniche possono essere modificate in funzione dell'evoluzione della tecnica.

Δ\White color (004) Resistenza allo strappo : 4.5/2.5 daN

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

Peso	600 (+/- 50 g)	g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Supporto	Tessuto di vetro		
Spalmatura	PVC		
Altezze	160	cm	
Lunghezza di taglio	50	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Aderenza	8		daN/5cm	PILab02
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%.

Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.

È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.

È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.