

4991

Scheda tecnica

UTILIZZAZIONI

Uso raccomandato

Fodera protettiva, Tende divisorie

Indoor use only

Le condizioni di utilizzo possono variare all'infinito, il cliente deve testare e approvare il prodotto in loco e assicurarsi che sia adatto all'applicazione.

Comments

Queste caratteristiche tecniche possono essere modificate in funzione dell'evoluzione della tecnica.

Δ\White color (004) Resistenza allo strappo : 4.5/2.5 daN

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

Peso	600 (+/- 50 g)	g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Supporto	Fiberglass		
Spalmatura	PVC		
Altezze	160	cm	
Lunghezza di taglio	50	ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Aderenza	8		daN/5cm	PILab02
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503

Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di +/- il 10%.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.