

4991

Teknik bilgiler

KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları	Kaplamalar ve yalıtım, Separasyon perdeleri
Comments	Utilisation intérieure uniquement Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique.
	Δ\Coloris blanc (004) Résistance à la déchirure : 4.5/2.5 daN

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

GENEL HUSUSİYETİ

Ağırlık	600 (+/- 50 g)	g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Taban kumaş	Fiberglass		
Kaplama	PVC		
Enleri	160	cm	
Parça boyları	50	ml	

KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	170	170	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	6	3	daN	NF EN ISO 4674-2
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	PILab02
Ateşe dayanıklılık	M1			NF P 92 503

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.
Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.
Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.
Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satılmamacısının sorumluluğundadır.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.