

AIRTECH

Ficha técnica

USOS RECOMENDADOS

Uso recomendado Cortaviento, Malla sombreadora, Over top covers

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Soporte	1100 dTex PES HT 990 den		
Revestimiento	PVC Lowick coating both side		
Acabado	2 sides lacquered		
Peso	220	g/m ²	ISO 3801
Eficacia contra el viento	87	%	XP G39-100-3
Porosidad	44	%	
Anchos	315 315	cm	
Longitudes de corte	60 250	ml	

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Resistencia a la rotura	130	120	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	DIN 53.363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %.
Dickson Coatings se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto.
Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar.
Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE
REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE