

# ARCADE FR

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Zalecane użycie Lekkie namioty – Namioty składane, Pergole, Markizy tarasowe, Markizy koszowe, Żagiel zacinający, Glamping (luksusowy kamping)

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Nośnik	550 dTex PES HT 495 den					
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne					
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie					
Ciężar	500				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	150	150	302	302	cm	
Długości cięcia	30	60	30	60	ml	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-S2-D0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



ISO 9001=ISO 14001



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

