

# ARCADE FR

## Технические условия

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование Мелкие сооружения, Перголы, Террасные маркизы, Маркизы, Парусные маркизы, Глэмкинг

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	550 dTex PES HT 495 den					
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон					
Лак	Cleangard с двух сторон					
Вес	500				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Ширина ткани	150	150	302	302	cm	
Длина рулона	30	60	30	60	ml	

### ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	15	15	daN	DIN 53.363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<3	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-S2-D0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



ISO 9001 = ISO 14001



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

