BLOCKBUSTER

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Zalecane użycie	Banery, Oznakowanie, Kakemona zewnętrzne
Printing	Both side printing
Ink	Tusze solwent, eko-solwent, UV, Latex

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Grubość	0.57		mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	obustronny druk, lakier satynowy			
Ciężar	750		g/m²	ISO 3801
Przeświecalność	0		%	XPT 54199
Szerokości	106 137 320 320		cm	
Długości cięcia	30 30 30 60		ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	25	20	daN	DIN 53.363
Przyczepność	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.
Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.
Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.
Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

Glen RavenTM is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.