

# BLOCKLIGHT

## Fiche technique

### UTILISATIONS

Applications	Auvents, Pergolas, Stores corbeilles, Tentes légères - pliantes, Glamping, Voiles d'ombrage
Remarques	100% OPAQUE

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Support	550 dTex PES HT 495 den				
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces				
Finition	Cleangard double face				
Poids	640		g/m <sup>2</sup>		ISO 3801
Laize	300	300	cm		
Longueur de rouleau	30	60	ml		

### RÉSISTANCE DU TISSU

Résistance à la rupture	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	15	15	daN	DIN 53.363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<3	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
 Dickson Coatings se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.  
 Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.  
 Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.



**DICKSON COATINGS**  
 415, avenue de Savoie  
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
 Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

