

# BLOCKLIGHT

## Karta techniczna

### ZASTOSOWANIE

Recommended use	Markizy tarasowe, Pergole, Markizy koszowe, Lekkie namioty - Namioty składane, Glamping (luksusowy kamping), Żagiel zacięniący
Comments	100% OPAQUE

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### CECHY OGÓLNE

Nośnik	550 dTex PES HT 495 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	640		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	300	300	cm	
Długości cięcia	30	60	ml	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

