BLOCKLIGHT

Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование	Террасные маркизы, Перголы, Маркизы, Мелкие сооружения, Глэмкинг, Парусные маркизы
Comments	100% OPAQUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	550 dTex PES HT 495 den		
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон		
Лак	Cleangard с двух сторон		
Вес	640	g/m²	ISO 3801
Ширина ткани	250 250 300 300	cm	
Длина рулона	30 60 30 60	ml	

ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	15	15	daN	DIN 53.363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<3	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.
Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.
Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.
Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM LOWICK

FINITION CLEANGARD

RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

DICKSON COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001 = ISO 14001

GLEN RAVEN™

Glen RavenTM is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.