

# BLOCKLIGHT

## Технические условия

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование Террасные маркизы, Перголы, Маркизы, Мелкие сооружения, Глэмкинг, Парусные маркизы

Comments 100% OPAQUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	550 dTex PES HT 495 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	640		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	30	60	ml	

### ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	15	15	daN	DIN 53.363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<3	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежат производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.

**5 ANS**  
**YEARS**  
GARANTIE - WARRANTY

**SYSTEM**  
**LOWICK**

**FINITION**  
**CLEANGARD**



**RESOURCE**

**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ is a trademark  
and Dickson® is a registered  
trademark of Glen Raven, Inc.