

DICRISTAL 50 PLUS

Teknik bilgiler

KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları

Esnek pencereler

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

GENEL HUSUSİYETİ

Kalınlık	0.5		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	610		g/m ²	ISO 3801
Enleri	140		cm	
Parça boyları	50		ml	

KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	275	240	Kg/cm ²	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	9.5	6	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	295	310	%	ASTM D 882
Boyutsal kararlılık	1.5		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Soğuk direnci	-15		°C	ASTM D 1790

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.

Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.

Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.

Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satınalmacısının sorumluluğundadır.



RESOURCE
 REACH
 COMPLIANCE



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.