

DICRISTAL 80

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Recommended use

Elastyczne okna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Grubość	0.8		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	1000		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	140		cm	
Długości cięcia	20		ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	210	190	Kg/cm ²	ASTM D 882
Odporność na rozdarcie	9	8	Kg/mm	ASTM D 1004
Elongation at break	410	550	%	ASTM D 882
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D 1790
Wytrzymałość na ciepło	50		°C	(24h)

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

