

DICRISTAL FR 50

Teknik bilgiler

KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları

Esnek pencereler

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

GENEL HUSUSİYETİ

Kalınlık	0.5		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Transparent Anti UV			
Ağırlık	650		g/m ²	ISO 3801
Enleri	137		cm	
Parça boyları	50		ml	

KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	265	245	Kg/cm ²	ASTM D 882
Yırtılmazlık direnci	8.4	8.4	Kg/mm	ASTM D 1004
Kopma uzaması	240	260	%	ASTM D 882
	4		%	DIN 53377
Soğuk direnci	-10		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	50		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.

Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.

Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.

Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satıncısının sorumluluğundadır.



RESOURCE
 REACH
 COMPLIANCE



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
 and Dickson® is a registered
 trademark of Glen Raven, Inc.