

DICOPLAN

Fiche technique

UTILISATIONS

Applications Portes souples, Bâches de protection agricole, Housses de protection, Savoyardes, Toits de camions

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉS | NORMES |
|------------------|---------|-------|--------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------|
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den | | | | | | | |
| Enduction | PVC Lowick enduction 2 faces | | | | | | | |
| Finition | Cleangard double face | | | | | | | |
| Poids | 680 | | | | | | g/m ² | ISO 3801 |
| Laize | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | cm | |
| Longueur de rouleau | 60 | 30 | 60 | 250 | 30 | 60 | ml | |

**SYSTEM
LOWICK**

**FINITION
CLEANGARD**



RESOURCE

**REACH
COMPLIANCE**

**MADE IN
FRANCE**

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|-------------------------|-------|-----|---------|----------------|
| Résistance à la rupture | 260 | 250 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Résistance déchirure | 32 | 28 | daN | DIN 53.363 |
| Adhérence | 10 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Tenue au froid | -30 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Tenue à la chaleur | 70 | | °C | (24h) |
| Résistance au feu | < 100 | | mm/min | DIN 75 200 |

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

Dickson Coatings se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.

Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.

Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.