

# DICOPLAN

## Scheda tecnica

### UTILIZZAZIONI

Usò raccomandato Porte flessibili, Tarpaulins for agriculture, Fodera protettiva, Centinato, Copertura camion

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

### CARATTERISTICHE GENERALI

Supporto	1100 dTex PES HT 990 den							
Spalmatura	PVC Lowick coating both side							
Finizione	Cleangard lacquer both sides							
Peso	680					g/m <sup>2</sup>	ISO 3801	
Altezze	150	250	250	250	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	30	60	250	30	60	ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	28	daN	DIN 53.363
Aderenza	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Temperature resistance	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%.  
Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.  
È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.  
È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark  
and Dickson® is a registered  
trademark of Glen Raven, Inc.