

DICOPLAN

Teknik bilgiler

KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları

Esnek kapılar, Tarımsal koruma brandaları, Kaplamalar ve yalıtım, Tır Brandası, Tır çatı örtüsü

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

GENEL HUSUSİYETİ

Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den							
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı							
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı							
Ağırlık	680						g/m ²	ISO 3801
Enleri	150	250	250	250	300	300	cm	
Parça boyları	60	30	60	250	30	60	ml	

KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	32	28	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.
Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.
Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.
Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satınalmacısının sorumluluğundadır.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE
REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.