

ECOLAC 640

Ficha técnica

USOS RECOMENDADOS

Uso recomendado

Over top covers

Comments

Ecologico ed economico, questo prodotto,e' fabbricato in parte con il plastificante dei colori di recupero. Il colore sul lato dritto e' sempre definito con il colore grigio 7196 Ral 7037, mentre sul rovescio il colore e' incostante.

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	640		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	250	ml	

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Resistencia a la rotura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %.
Dickson Coatings se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto.
Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar.
Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.