

ECOLAC 640

Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование	верхние крышки
Comments	PVC de récupération (Face endroit définie en gris 7196 - RAL 7037, face envers non constante)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	640		g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	250	ml	

ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	30	25	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE
REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.