

FLEXITOP 301

Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование	Полога
Assembly	Stitching

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	Polyester			
Покрытие	Силикон с двух сторон			
Вес	370 (+/- 20g)		g/m ²	NF EN ISO 2286-2A
Ширина ткани	155		cm	
Длина рулона	50		m	



ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности при разрыве	30	25	daN	DIN 53.363
Минимальный температурный режим	-70		°C	ISO 4675
Максимальный температурный режим	200		°C	PI LAB 57

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.