

# JET TEX WALL

## Scheda tecnica

### UTILIZZAZIONI

Uso raccomandato	Rivestimenti murali, Décoration de magasins
Stampa	Printable side : outside
Inchiostri	Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

### CARATTERISTICHE GENERALI

Spessore	0.27	mm	ISO 5084
Supporto	Polyester		
Spalmatura	EverGreen coating		
Finizione	Inkjet lacquer one side		
Peso	300	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Traslucenza	14	%	XPT 54199
Altezze	102	cm	
Lunghezza di taglio	30	ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	12	9	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di +/- il 10%.  
 Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.  
 È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.  
 È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.



**DICKSON COATINGS**  
 415, avenue de Savoie  
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
 Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



**EverGreen**  
FABRICS

**PVC  
FREE**

