

JET TEX WALL

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

Recommended use	Dekoracje ścienne/ tapety, Dekoracje sklepów
Printing	Printable side : outside
Ink	Tusze solwent, eko-solwent, UV, Latex

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Grubość	0.27	mm	ISO 5084
Nośnik	Polyester		
Powłoka	Powłoka EverGreen		
Wykończenie	prawa strona do druku, lakier		
Ciężar	300	g/m ²	ISO 3801
Przeświecalność	14	%	XPT 54199
Szerokości	102	cm	
Długości cięcia	30	ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Odporność na zerwanie	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	12	9	daN	DIN 53.363
Odporność na ogień	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%.

Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.

Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania.

Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



EverGreen
FABRICS

**PVC
FREE**



REACH
COMPLIANCE

**MADE IN
FRANCE**