

# JET TEX WALL

## Технические условия

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование	Обои, Дизайн магазина
Printing	Printable side : outside
Ink	Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	0.27	mm	ISO 5084
Базовое полотно	Polyester		
Покрытие	EverGreen покрытие		
Лак	Inkjet лак с одной стороны		
Вес	300	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Транслюцентность	14	%	XPT 54199
Ширина ткани	102	cm	
Длина рулона	30	ml	

### ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	12	9	daN	DIN 53.363
Огнестойкость	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.



**DICKSON COATINGS**  
 415, avenue de Savoie  
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
 Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



**EverGreen**  
FABRICS

**PVC  
FREE**

