

JET TEX

Scheda tecnica

UTILIZZAZIONI

Uso raccomandato	P.L.V, Décoration de magasins, Rivestimenti murali, Dipinti - Quadri, Allestimenti decorativi stand
Stampa	Printable side : outside
Inchiostri	Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

Spessore	0.27		mm	ISO 5084			
Supporto	Polyester						
Spalmatura	EverGreen coating						
Finizione	Inkjet lacquer one side						
Peso	270		g/m ²	ISO 3801			
Traslucenza	14		%	XPT 54199			
Altezze	106	137	162	270	320	cm	
Lunghezza di taglio	50	50	50	60	60	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	12	9	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%.
 Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.
 È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.
 È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.



EverGreen
FABRICS



SAFETY
OF TOYS



DICKSON COATINGS
 415, avenue de Savoie
 F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
 Tel. (+33) 04 74 83 51 00
 Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.