

LAC 680

Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованное использование Крыша грузовых автомобилей

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ		ЕДИНИЦЫ	СТАНДАРТЫ
	ОСНОВА	УТОК		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den					
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон					
Лак	Cleangard с двух сторон					
Вес	680				g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	250 320	285 320	285	300	300	cm
Длина рулона	60 60	250 250	60	250	60	250
					ml	

ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ

Предел прочности на разрыв	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	30	25	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200

Отклонение от значений в пределах +/- 10%.

Права корректировки спецификаций принадлежит производителю.

Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя.

Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.