

UNILAC

Scheda tecnica

UTILIZZAZIONI

Usò raccomandato

Carrello, Tarpaulins for agriculture, Over top covers, Fodera protettiva

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMZ		

CARATTERISTICHE GENERALI

Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating one side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	540		g/m ²	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	DIN 53.363
Aderenza	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Temperature resistance	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%.
Dickson Coatings si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto.
È l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo.
È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.