

# UNILAC

## Teknik bilgiler

### KULLANIM ALANLARI

Önerilen kullanım alanları

Treyler, Tarımsal koruma brandaları, üstü açık kapaklar, Kaplamalar ve yalıtım

ÖZELLİKLER	DEĞERLER		BİRLER	STANDARTLAR
	ÇÖZGÜ	ATKI		

### GENEL HUSUSİYETİ

Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick coating one side			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	540		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

### KUMAŞ DİRENCİ

Gerilme direnci	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir.

Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir.

Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır.

Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satıncısının sorumluluğundadır.

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE



**DICKSON COATINGS**  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01  
[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



ISO 9001=ISO 14001

GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark  
and Dickson® is a registered  
trademark of Glen Raven, Inc.